

Quarzo

120 x 60 cm



Recomendaciones de Uso

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Uso: | Piso / Muro |
| Tipo: | Porcelánico Esmaltado |
| Lugar de uso: | Residencial / Comercial |
| Acabado: | Vitrificado Pulido |
| Variación de tono: | V2 |
| Impresión: | Digital Inkjet |
| Terminado | Rectificado |



Contenido:

| | |
|----------|---------------------|
| Caja | 2 pzas |
| Cantidad | 1.44 m ² |
| Peso | 30 kg |
| Pallet | 72 cjas |
| Peso | 2268 kg |

Características Técnicas

| Propiedades físicas, resistencia | | | | | | | | | | Propiedades químicas, resistencia | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Formato | Color | Resistencia superficial | | Absorción de agua | Coeficiente de fricción | Resistencia a la rotura, en N | Modulo de ruptura, en N/mm ² | Resistencia al choque térmico | Resistencia al cuarteo | Resistencia a la helada | Resistencia al impacto | Resistencia a las manchas | Productos caseros y sales para piscina | Baja concentración de ácidos y bases | Alta concentración de ácidos y bases |
| | | Rayado Mohs | Desgaste P.E.I. | | | | | | | | | | | | |
| 120 x 60 | Grey | 5 | III | E ≤ 0.5 % | R 9 | ≥ 1 300 | Mínimo 35 | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Clase 5 | GB | GLB | GHB |
| 120 x 60 | Sand | 5 | III | E ≤ 0.5 % | R 9 | ≥ 1 300 | Mínimo 35 | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Clase 5 | GB | GLB | GHB |
| 120 x 60 | Oxford | 5 | III | E ≤ 0.5 % | R 9 | ≥ 1 300 | Mínimo 35 | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Clase 5 | GB | GLB | GHB |

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: info@castel.com.mx
 Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.